



DJS 851:2025

Fourth edition

ع ٢٠٢٥/٨٥١

الإصدار الرابع

مشروع تصويت

(تعديل)

الخصائص القياسية لحجر البناء الجيري المقصوص بأبعاد

Standard specifications for masonry limestone dimension stone

مؤسسة المواصفات والمقاييس

المملكة الأردنية الهاشمية

هذا المشروع من تصويت هو قرار يعمد لإجراء التعديل، ولا يجوز الرجوع إليه كمرحلة قياسية أردنية إلا بعد إخطاره من قبل مجلس الإدارة.

المحتويات

المقدمة

١- أختام	١
٢- المراجع القياسية	١
٣- المصطلحات والتعاريف	١
٤- التصنيف	٢
٥- الاشتراطات الفيزيائية	٢
٦- أخذ العينات	٣
٧- بطاقة البيان	٤
المصطلحات	٥
المراجع	٥

الجدول

الجدول ١ - اشتراطات الخصائص الفيزيائية لحجر البناء الجيري	٢
الجدول ٢ - قطع الحجر للعينات الممثلة	٣

تعتبر هذه المواصفة القياسية الأردنية بديلة لنفس المواصفة القياسية الأردنية الصادرة عام ٢٠١٦ وتحل محلها.

المقدمة

مؤسسة المواصفات والمقاييس الأردنية هي الهيئة الوطنية للمقياس في الأردن، حيث يتم إعداد المواصفات القياسية الأردنية من خلال خان فنية، وتكون هذه النجان عادةً مشكلة من أعضاء ممثلين للجهات الرئيسية المعنية بموضوع المواصفة القياسية، ويكون لهذه الجهات الحق في إبداء الرأي والملاحظات حول هذه المواصفة القياسية، وذلك أثناء فترة تعليق مشروع التصويت سعياً لجعل المواصفات القياسية الأردنية موائمة للمواصفات القياسية الدولية والإقليمية والوطنية قدر الإمكان وذلك من أجل إزالة العوائق الفنية من أمام التجارة وتسهيل انسياب السلع بين الدول.

تم هيكلة وصياغة المواصفات القياسية الأردنية وفقاً لدليل العمل الفني لمديرية المقياس ١-٢٠٠٥/٢، الجزء ٢: قوائم هيكلية وصياغة المواصفات القياسية الأردنية.

وبناء على ذلك فقد قامت اللجنة الفنية الدائمة لمواد البناء ٢ بدراسة المواصفة القياسية الأردنية ٢٠١٦/٨٥١ الخاصة بالخصائص القياسية لحجر البناء الجيري المقصوص بأبعاد ومشرع المواصفة القياسية الأردنية ٢٠٢٥/٨٥١ الخاص بالخصائص القياسية لحجر البناء الجيري المقصوص بأبعاد، وأوصت باعتماد المشروع المعدل كمواصفة قياسية أردنية ٢٠٢٥/٨٥١ وذلك استناداً للمادة (١٢) من قانون المواصفات والمقاييس رقم (٢٢) لعام ٢٠٠٠ وتعديلاته.

هذا ويحوز الرجوع إليه كمرافعة فنية أردنية إلا بعد اخذها من قبل مجلس الإدارة

قيد التعديل

الخصائص القياسية لحجر البناء الجيري المقصوص بأبعاد

١- المجال

تخص هذه المواصفة القياسية الأردنية بتحديد خصائص المواد والمنظومات الفيزيائية وطرق أخذ عينات حجر البناء الجيري المقصوص بأبعاد المستخدم في الأعمال الإنشائية. تشمل هذه المواصفة القياسية الأردنية حجر البناء الجيري الذي يتم قصه أو قطعه أو إنجته على شكل قطع أو ألواح أو بلاط، ويستثنى من ذلك الحجر المصنوع في قوالب والقطع الشائعة صناعياً من كتل الحجر أو أجزاءه.

٢- المراجع القياسية

الوثائق المرجعية التالية لا يمكن الاستغناء عنها لتطبيق هذه الوثيقة. في حالة الإحالة المؤرخة تطبق الطبعة المذكورة فقط، أما في حالة الإحالة غير المؤرخة فتطبق آخر طبعة من الوثيقة المرجعية المذكورة أدناه (متضمنة أي تعديلات)، علماً بأن مكتبة مؤسسة المواصفات والمقاييس تحتوي على فهرس للمواصفات النارية المفعول في الوقت الحاضر.

- مواصفة الجمعية الأمريكية للفحص والمواد $M 97 C / 97 C$ ، طرق فحص الامتصاص والوزن النوعي الكلي للحجر المقصوص بأبعاد.

- مواصفة الجمعية الأمريكية للفحص والمواد $M 99 C / 99 C$ ، طريقة فحص معايير التمزق للحجر المقصوص بأبعاد.

- مواصفة الجمعية الأمريكية للفحص والمواد $M 119 C$ ، المصطلحات القياسية للحجر المقصوص بأبعاد.

- مواصفة الجمعية الأمريكية للفحص والمواد $M 170 C / 170 C$ ، طريقة فحص مقاومة الكسر بالضغط للحجر المقصوص بأبعاد.

- مواصفة الجمعية الأمريكية للفحص والمواد $M 241 C / 241 C$ ، طريقة فحص مقاومة التآكل للحجر المعرض لسير المشاة.

- مواصفة الجمعية الأمريكية للفحص والمواد $M 1353 C$ ، طريقة فحص مقاومة التآكل للحجر المقصوص بأبعاد المعرض لسير المشاة باستخدام جهاز Rotary platform, Double - head abaser.

٣- المصطلحات والتعاريف

لأغراض هذه المواصفة القياسية الأردنية تستخدم المصطلحات والتعاريف الواردة في مواصفة الجمعية الأمريكية للفحص والمواد $M 119 C$.

٤- التصنيف

لأغراض هذه المواصفة القياسية الأردنية يُصنّف حجر البناء الجيري المقصود بأبعاد بحسب كثافته إلى ثلاثة أصناف:

- ٤-١ صنف أ (كثافة عالية): حجر جيري كثافته تساوي أو تزيد على ٢٥٦٠ كغ/م^٣.
- ٤-٢ صنف ب (كثافة متوسطة): حجر جيري كثافته تساوي أو تزيد على ٢١٦٠ كغ/م^٣ وتقل عن ٢٥٦٠ كغ/م^٣.
- ٤-٣ صنف ج (كثافة منخفضة): حجر جيري كثافته تساوي أو تزيد على ١٧٦٠ كغ/م^٣ وتقل عن ٢١٦٠ كغ/م^٣.

٥- الاشتراطات الفيزيائية

يجب أن تطابق خصائص حجر البناء الجيري المقصود بأبعاد الاشتراطات الفيزيائية التالية:

- ٥-١ يكون حجر البناء الجيري أصيلاً وذا ديمومة، خالٍ من التشققات أو العروق المفتوحة أو الثغر أو أي عيوب أخرى تُضعف من سلامته الإنشائية.

- ٥-٢ يتم تحديد النسيج واللون المرغوبين للحجر الجيري بمقارنتها بالعينات المرجعية مع الأخذ بعين الاعتبار التفاوتات الطبيعية المسموحة للحجر الجيري المُستخرج المُشروع، ويتم اختيار العينات المرجعية بطريقة ممثلة من خلال معاينة عدد كافٍ من العينات قبل الإنتاج التي تظهر جميع التفاوتات في اللون والنسيج للحجر الجيري.

- ٥-٣ يطابق الحجر الجيري المؤرّد حسب هذه المواصفة القياسية الأردنية اشتراطات الخصائص الفيزيائية الواردة في الجدول ١.

الجدول ١ - اشتراطات الخصائص الفيزيائية لحجر البناء الجيري المؤرّد المقصود بأبعاد

الخصائص الفيزيائية	صنف أ (كثافة عالية)	صنف ب (كثافة متوسطة)	صنف ج (كثافة منخفضة)	طرق الفحص حسب مواصفة الجمعية الأمريكية للفحص والمواد
نسبة الامتصاص بالوزن كحد أعلى %	٣	٧,٥	١٢	M 97 C/97 C
الكثافة الكلية كحد أدنى ^١ كغ/م ^٣	٢٥٦٠	٢١٦٠	١٧٦٠	M 97 C/97 C
مقاومة الكسر بالضغط كحد أدنى ميجاباسكال	٥٥	٢٨	١٢	M 170 C/170 C

الجدول ١ - اشتراطات الخصائص الفيزيائية لحجر البناء الجيري المورد المقصود بأبعاد (تتمة)

الخصائص الفيزيائية	صنف أ (كثافة عالية)	صنف ب (كثافة متوسطة)	صنف ج (كثافة منخفضة)	طرق الفحص حسب مواصفة الجمعية الأمريكية للفحص والمواد
التمزق كحد أدنى	٦.٩	٣.٤	٢.٨	M 99 C/99 C
مقاومة التآكل (الصلادة) كحد أدنى	١٠	١٠	١٠	M 251 C/251 C أو 1251 C

ملاحظة: تم إعداد قيم خصائص المواد الواردة في الجدول ١ باستخدام عينات مسحرة حسب طرق الفحص المنفردة، وخلافاً لذلك فقد نتج عن طرق الإنهاء الأخرى تفاوت عن القيم الواردة في الجدول ١.

(١) يتم احتساب الكثافة الكلية من قيمة الوزن النوعي الكلي حسب المواصفة M99 C/99 C.

(٢) مقاومة التآكل هنا محددة للحجر الجيري المعرض لسير الحياة فقط.

٦- أخذ العينات

٦-١ يتم أخذ العينات للفحص بطريقة عشوائية بحيث تكون ممثلة لكل دفعة متجانسة من حيث النوع والصف والشكل واللون، يجب أن تتكون العينة من عدد من القطع حسب الجدول ٢، على أن يؤخذ نموذج فحص واحد من كل قطعة.

الجدول ٢ - قطع الحجر للعينة الممثلة

عدد القطع في الإرسالية المتجانسة	عدد قطع العينة الممثلة
١.٠٠٠ فأقل	٥
أكثر من ١.٠٠٠	يؤخذ قطعة حجر إضافية لكل ١.٠٠٠ أو جزء منها

٦-٢ إذا لم تحقق العينة الممثلة أي من اشتراطات الخصائص الفيزيائية الواردة في الجدول ١، يعاد الفحص على عينة إضافية بنفس عدد القطع الواردة في الجدول ٢، وتعتبر الإرسالية مطابقة إذا حققت العينة الإضافية الاشتراطات المطلوبة.

٧- بطاقة البيان

يجب أن يدون بوضوح على أذونات التسليم أو شهادات المطابقة باللغة العربية و/أو باللغة الإنجليزية للمنتجات المحلية والمستوردة وبشكل لا يقبل الحو أو الإزالة البيانات الإيضاحية التالية:

١-٧ اسم الحجر وموقعه.

٢-٧ صنف الحجر (حسب البند ٤) واسمه التجاري واستخدامه.

٣-٧ بلد المنشأ.

٤-٧ اسم المنتج.

لا يجوز توزيعه لإساءة الرأي والملاحظات. لا يجوز عرضه للبيع والشيل، ولا يجوز الرجوع إليه كخاصة فنية أرثية إلا بعد اعطائه من قبل مجلس الإدارة.

المصطلحات

لأغراض هذه المواصفة القياسية الأردنية تحمل المصطلحات العربية المذكورة أدناه المعنى للمصطلحات الإنجليزية المقابلة لها:

رقم البند	المصطلح العربي	المقابل الإنجليزي
جول ١	صلادة	hardness
١-١	عروق	seams
١-٥	تشققات	cracks
١-١-٥	تفتتات	spalls
٢	معايير اختبارية	modulus of rupture
٢	مقاومة التآكل	abrasion resistance
٢	مقاومة الكسر بالضغط	compressive strength
١-١-٥	نسيج	texture
١-١-٥	ثقب	pits

المراجع

- مواصفة الجمعية الأمريكية للفحص والمواد $568C/568C$ ، $20.22M$ ، الخصائص القياسية لحجر البناء الجوي المقصود بأبعاد.

- المواصفة القياسية الأردنية ٢٠٢٢/١١٩، بطاقة البيان - بطاقة بيان المنتجات الصناعية.

مواصفة قياسية أردنية إلا بعد اعتماده من قبل مجلس الإدارة